

SUNGUARD® HP

Bright Green 40/29

Napvédő funkció hőszigeteléssel kombinálva

Az építészek és tervezők szívesen választják a SunGuard® HP Bright Green 40/29 bevonatos üveget, amikor a fénylő zöld szín és a kivételesen magas műszaki teljesítőképesség kombinációjára van szükség. Ezt a terméket arra fejlesztették ki, hogy gyakorlatilag bármilyen alkalmazásban a napenergia-áteresztést a minimálisra csökkentse, de egyidejűleg a lehető legnagyobb látható fényáteresztést is biztosítsa.

Kiváló alternatívája a kevésbé hatékony, többnyire anyagában színezett alapüveget tartalmazó megoldásoknak.

- **Egységes színmegjelenés és magas színvisszaadási mutató**
- **Alacsony napenergia-elnyelés (edzés nélkül is alkalmazható)**
- **Edzhető, előfeszíthető, hajlítható és laminálható***
- **Szitázás csak jóváhagyott kerámia-festékkel***
- **A bevonat eltávolítása nem szükséges***
- **Beszerezhető Jumbo és lédás méretekben is, 3-tól 12 mm-es vastagságban**

* Kérjük vegye figyelembe az adott SunGuard® üveg feldolgozási útmutatóban leírtakat és további információkért lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel.

Látható fény				Napenergia			Naptényező	U-érték	
Áteresztés [%]	Külső visszaverődés [%]	Belső visszaverődés [%]	Színvisszaadási mutató	Közvetlen áteresztés [%]	Külső visszaverődés [%]	Elyelés [%]	EN 410 [%]	Levegő [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
40	37	24	96	26	24	50	29	1,4	1,1

A hőszigetelő üveg szerkezete: 6-16-4, SunGuard® HP #2 felületen.



BUILD WITH LIGHT™

A SunGuard® termékek elérhetőek a GUARDIAN független feldolgozó hálózatában Európa-szerte, számos helyen. További információkért forduljon a GUARDIAN helyi képviselőjéhez.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

A feltüntetett teljesítményadatok névlegesek és a gyártási tűrőhatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerinti.

Az ebben a kiadványban szereplő termékek értékesítése a GUARDIAN általános értékesítési feltételei és a vonatkozó írásos garanciák szerint történik. A vásárló felelőssége meggyőződni arról, hogy a termékek megfelelnek a felhasználási célknak. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi GUARDIAN képviselőjével, hogy megszerezzen minden vonatkozó kezelési és feldolgozási útmutatót, illetve a legújabb termékinformációkat.