

SUNGUARD® SOLAR

Royal Blue 20

Napvédő funkció kreatív alkalmazásokhoz

A szabadalmaztatott Silacoat® eljárással gyártott SunGuard® Solar napvédő üveg a hagyományos katódporlasztással bevont termékekkel összehasonlítva a gyakorlati előnyök és a tökéletesedő terméktulajdonságok - ideértve a javuló vegyi és mechanikai ellenálló képességet - kombinációját kínálja, miközben kiváló energia-teljesítőképességet és bevonatos üvegminőséget ad.

- Egyenletesen visszaverődő és áterezített szín
- Kiváló vegyi és mechanikai ellenálló képesség
- Edzhető, előfeszíthető vagy hajlítható
- Hőkezeletlen és hőkezelhető változat egyetlen termékben
- Szitázás csak jóváhagyott kerámia-festékkel*
- A bevonat eltávolítása nem szükséges*

* Kérjük olvassa el az adott SunGuard® üveg feldolgozási útmutatóját és további információért lépjen kapcsolatba a GUARDIAN-nel.

Látható fény				Napenergia			Naptényező	U-érték	
Áterezítés [%]	Külső visszaverődés [%]	Belső visszaverődés [%]	Színvisz-szaadási mutató	Közvetlen áterezítés [%]	Külső visszaverődés [%]	Elyelés [%]	EN 410 [%]	Levegő [W/m²K]	Argon 90% [W/m²K]
19	18	31	95	13	19	68	18	1,4	1,1

A hőszigetelő üveg szerkezete: 6-16-4, SunGuard® bevonat a #2 felületen ClimaGuard® Premium a #3 felületen.

PROJEKT: Güney Plaza. – HELY: Istanbul, Turkey – ÉPÍTÉS: Aydin Sağlar



BUILD WITH LIGHT™

A SunGuard® termékek elérhetőek a GUARDIAN független feldolgozói hálózatában Európa-szerte, számos helyen. További információkért forduljon a GUARDIAN helyi képviselőjéhez.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czeszochowa Sp zo.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Az adatok névlegesek és a megengedett gyártási tűréshatárokon belül változhatnak. A fotospektrális értékek az EN 410, az U-értékek pedig az EN 673 szerintiek.

Elhárító nyilatkozat: Ez a termékkismertető általános tájékoztatást nyújt a SunGuard® termékről. A tájékoztató esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő hibákért a GUARDIAN nem vállal felelősséget. A felhasználó felelőssége biztosítani azt, hogy a SunGuard® üveg alkalmazása helyes legyen és megfeleljen a vonatkozó törvényeknek, előírásoknak, szabványoknak, szokványoknak és egyéb követelményeknek. Javasoljuk, hogy a SunGuard® üveget feldolgozók olvassák el a GUARDIAN által kiadott Feldolgozási útmutatót, amely részletes utasításokat tartalmaz a SunGuard® termékek sikeres kezelésére, tárolására, feldolgozására, alkalmazására és beépítésére vonatkozóan. A Feldolgozási útmutató az első SunGuard® - szállítmánnyal érkezik, vagy beszerezhető közvetlenül a GUARDIAN-tól.